

ООО «НОВА»

Россия, 193079, Санкт-Петербург, набережная Октябрьская, дом 104, корпус 1, лит. П, пом. 211.

info@novachem.ru www.novachem.ru

Тел.: +7 (812) 240-01-45

ИНН: 7802756475, КПП: 781101001

р/счет 40702810910000008186

корр/счет 30101810200000000704

БИК 044030704

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г. Санкт-Петербург



ORGAL PST 50A

ПРОИЗВОДСТВО:  ORGANIKKIMYA

ОПИСАНИЕ

Orgal PST 50A водная дисперсия сополимера на основе акрилового эфира и стирола.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- Не содержит АРЕО (алкилфенол этоксилатов)
- Высокая связующая способность
- Хорошая адгезия к различным поверхностям
- Низкое поглощение воды
- Широкий спектр применения

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ORGAL PST 50A – это универсальное связующее, на основе которого можно получить покрытия с различным блеском (от высокоглянцевых до матовых) и эксплуатирующихся как внутри помещений, так и в атмосферных условиях.

- Фасадные и интерьерные краски
- Текстурных толстослойные покрытия
- Кварцевые покрытия
- Пластичные густые покрытия, внутренние и внешние
- Нетканых материалы и текстильные покрытия
- Клей для плитки
- Штукатурки и шпатлевки для заделки швов при выполнении наружных и внутренних отделочных работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	Голубовато-белая вязкая жидкость
Сухой остаток, %	50 ± 1
Вязкость Brookfield RVT 5/20 (мПа·с)	7000 – 11000
Минимальная температура пленкообразования, °С	~ 22
pH	7,5 - 9,0

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Полиэтиленовые контейнеры весом 1 т.

Хранить в закрытой упаковке при температуре от +5°С до +25°С.

Срок хранения 12 месяцев

